

PRODUKTDATENBLATT: STANDART-DICHTBAND, ARTIKEL: 01-001

PRODUKTPROFIL:

Dichtband aus einem Gewirke mit einer mittig ausgebrachten, wasserundurchlässigen, alterungsbeständigen Gummierung

- wasserdicht im Mittelbereich
- hohe Haftung durch das Lochgewirke im Seitenbereich
- gute Dehnbarkeit der Gummierung
- leichte und sichere Verarbeitung

ANWENDUNGSBEREICH

Das Band wird zur sicheren Abdichtung von Anschluss und Bewegungsfugen in Kombination mit einer Verbundabdichtung (Flächenabdichtung) in Innenbereich von Bädern, Küchen und HWR Räumen eingesetzt. Nur in Verbindung mit einem Oberbelag aus Fliesen oder Platten einsetzbar. Nicht für Schwimmbad, Industrielle und öffentliche Bereiche. Einsetzbar bis ZDB-Merkblatt „Abdichtungen unter Fliesen...“, Klasse 3.

VERARBEITUNG

Untergründe müssen tragfähig, sauber, eben und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. Mit einer geeigneten Grundierung müssen saugende Untergründe vorbehandelt werden. (Verarbeitungsanleitung der Dichtschlämme/Fliesenkleber beachten)

Das Dichtband mit Flächenabdichtungsstoff im Fugenbereich vollflächig verkleben und das Dichtband vollflächig überarbeiten. Zur Flächenabdichtung nur handelsübliche und geeignete Produkte verwenden. Unbedingt im Eckbereichen Innen bzw. Außenecken verarbeiten!

Wand-, und Bodenöffnungen und Rohrdurchführungen sind entsprechenden Manschetten abzudichten. Überlappungen müssen hinterlaufsicher ausgeführt werden. Das Gewebe muss Vollflächig in der Abdichtungsschicht eingebettet sein.

TECHNISCHE DATEN

Breite der Gummierung	70 mm
Gesamtbreite des Band	120 mm
Rollenlänge	50 Meter
Verarbeitungstemperatur	von + 5° bis +30°
Temperaturbeständigkeit	von -25 °bis +80°
UV Beständig	gegeben
wasserdichtigkeit	bis 1,5 bar
Beständig gegen definierte Säuren und Laugen	Gut
UV Beständig	ja
Dehnung bis Bruch	ca. 140 %
Querdehnung bei 25 %	Ca. 0,49N/mm

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für irgendeine technische Beratung oder für die daraus herrührenden Resultate. Für die gesamte Beratung, die gegeben und vom Käufer angenommen wird, haftet der Käufer. Die Eignung der Ware ist durch eigene Versuche zu prüfen. Die Angaben entsprechen lediglich unseren Erfahrungen aus der Praxis. Stand 01.01.2010